



## ETS 1K Kleur en Glans Hersteller

- ✓ Bescherm bij graffiti en atmosferisch vuil en renoveer het oppervlak.
- ✓ Stoot nagenoeg alle vormen van inkten, stiften verf/graffiti en lijm volledig af.
- ✓ Speciaal voor o.a. VRI, schakel, stroom, meet en regel -kasten.
- ✓ Verleng en waarborg de esthetische levensduur van deze kostbare installaties.
- ✓ Minimaliseer onderhoud, reduceer kosten en verhoog de duurzaamheidsfactor.
- ✓ Werkt bij meeste invloeden uit verkeer, industrie, atmosfeer en vandalisme.
- ✓ Veelzijdige en "easy to clean" coating voor zeer breed toepassingsgebied.

### ALGEMENE INFORMATIE

Alleen voor professioneel gebruik met minimaal een fabrieksopleiding of demonstratie met begeleiding van een technisch specialist van CAS.

Permanente antigraffiti coating in hoog glanzende uitwerking. Krachtige conservering en geeft duurzame UV protectie. Verkleurt op termijn totaal niet.

### VOORBEELDEN



### TOEPASSINGEN

Geschikt voor nagenoeg alle niet ademende, harde, gladde, niet poreuze oppervlakken.

Speciaal voor fletse/doffe, matte (geworden) oppervlakken.

**Kunststoffen (-achtige)**  
PMMA/PMA, polymeren -acryl, urethaan, epoxy 's, 1K - 2K systemen en poedercoats.

**Metalen (-achtige)**  
Alle ijzer en staal soorten (laag)  
Alle metaalsoorten  
Alle edelmetaalsoorten  
Alle superlegeringen  
Ook voor geanodiseerd metaal

### ALGEMEEN GEBRUIK

- Aanbrengen met een HVLP spuit.
- Microvezel gereedschap.
- Spuiten zie spuittabel.

Rendement	: 50 m <sup>2</sup> /L
Verbruik	: 0,020L /m <sup>2</sup>
Aantal lagen	: 1 (maximaal 1 laag)
Diffusie	: Dampdicht tot 99,9999%
Verpakking	: 1L en 5L Aluminium can
Milieu	: ADR PG2 bevat oplosmiddelen en is brandbaar/corrosief.

<b>Aantal lagen</b>	:1
<b>Laagdikte</b>	:ca. 3-6µm.
<b>Rendement</b>	:ca. 50 m <sup>2</sup> per liter. :1 laag: 0,020L/m <sup>2</sup> .

# ETS 1K Kleur en Glans Hersteller

## TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm	: vloeibaar
Kleur van vloeistof	: transparant/doorzichtig.
Geur	: sterke oplosmiddel geur.
Milieu/gebruiker	: voorzorgmaatregelen. Max. PBM. : ventilatie en latex handschoenen. : volledige gelaatbescherming.
Kookpunt	: 98 -110 °C.
Ontstekingstemp.	: ° 190 °C.
Opslag	: bewaar bij minimaal 8°C. : bewaar bij maximaal 25°C.
Werkzame stof(fen)	: cyclosilazanen, waterstof, tert-butyl acetaat, aminopropyltriethoxysilaan. Xn, R11, R38, R48/20, R63, R65 R67. Oplosmiddelen in het bijzonder butylacetaat in ammonia substraat.

## VERSPUITEN

### HVLP

Druk : 2 – 3 bar  
Spuitoopening : 0,8 – 1,0 mm

### Pneumatisch

Neveldruk : 2 – 4 bar  
Spuitoopening : 0,8 – 1,1 mm

### Airmix

Mat. druk : 120 bar  
Spuitzonozzle : 0,031 – 0,025 inch.

## HANDGEREEDSCHAP

- Microvezeldoek (wollig)
- Melaminespons grijs, zonder latex.
- 2K mohair synthetische roller
- 2K synthetische kwast

## VOORSCHRIFT

Aanbrengen op **absoluut** droog en vetvrij oppervlak, egaal met materiaalrichting mee.

Spuiten via egaal en traploze beweging; nat in nat, kruislinks uitnevelen. Probeer zo fijn mogelijk te nevelen.

## GEVARENLABELS



## CONTACTGEGEVENS

### CAS Nederland B.V.

Postbus 5074  
5800 GB Venray



### Adres

Keizersveld 24,  
5803 AN Venray  
Nederland

### Contact

Tel: +31 (0)478- 75 03 32  
Fax: +31 (0)478- 75 04 10

Internet:: [www.casnederland.nl](http://www.casnederland.nl)  
E-mail: [frido.kanters@manderstotaal.eu](mailto:frido.kanters@manderstotaal.eu)

KvK: Eindhoven 17146993  
BTW Nummer: NL 811140015 B01  
Bank: Rabobank NL23RABO01026.88.400

## VERWERKING

### Vorbereiding oppervlakte

Oppervlak vooraf licht opruwen om spanningen te breken. Maak vervolgens volledig droog en vetvrij. Ontvetten met Isopropanol vanaf 75% alcohol.

Zet bij twijfel een voorbereidende **test** om ondergrond/product **condities** te meten.

- Aanbrengen met materiaalrichting mee. Maak de applicatie altijd af in 1 beweging over het materiaal.
- Bewerkingstijd is maximaal 5 minuten.
- **Laat product nooit onafgedekt staan.**
- Verwerken bij 8°C -26°C. **Nooit in de volle zon!**
- Product niet over consumeren!
- Na 1-2 uren droog en na 24 uur functioneel
- Na 5 dagen volledig doorgehard en te belasten.

### Onderhoud:

Eenvoudige reiniger (neutraal). Zware graffiti verwijderen met gel gebonden verwijderaar.



KEEP YOUR CITY  
CLEAN



manders totaal  
vastgoedonderhoud bv



manders totaal  
schilderwerken bv

helmond • gemert • venray